

ДЕПОЛ СР-700 РП – предускоренная, низковязкая, среднереактивная полиэфирная смола на базе терефталевой и ортофталевой кислот.

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления комплектующих автомобильного и водного транспорта, элементов автотюнинга, малых судов, декоративных панелей по технологии РТМ и Light РТМ.

Достоинства:

Высокие механические свойства;

Низкая вязкость позволяет с большой скоростью заполнять матрицу, что напрямую отражается на производительности, а так же обеспечивает равномерное заполнение матрицы;

Отличное смачивание заложенного в матрицу стекломатериала;

Смола обладает достаточной реактивностью и обеспечивает быстрое отверждение и набор прочности.

Работать со смолой при комнатной температуре, с использованием системы ускоритель-отвердитель (октоат кобальта-МЕКП)

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛ ПРИ ПОСТАВКЕ

<i>Свойства</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Показатель</i>	<i>Метод</i>
1. Внешний вид		Прозрачная жидкость без посторонних включений	Визуальный
2. Массовая доля нелетучих веществ	%	54-58	ГОСТ Р 52487 и п.4.4 ТУ
3. Динамическая вязкость по Брукфильд при 23 °С, Скорость 12 Шпиндель 2	мПа*с	180-220	ГОСТ 25271-93
4. Условная вязкость по ВЗ-4	Сек.	45-60	ГОСТ 8420-74
4. Время желатинизации при температуре 20 °С, 1,5% МЕКР(50%) (Бутанокс М-50)	мин.	30/60/120	ГОСТ 22181 и п.4.5 ТУ

3. СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Двугорлые металлические бочки по 220 кг, полиэтиленовые кубы 1100 кг.

4. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок 4 месяца.

Условия хранения хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении при температуре не более 25°С, исключить попадание прямых солнечных лучей.