

ГЕЛЬКОУТ ИН - 300 (бесцветный) - высококачественное декоративное покрытие на основе полиэфирной смолы, изготовленной на базе ортофталевой и изофталевой кислот, для нанесения методом распыления.

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гелькоут, особенно эффективен при использовании его в производстве изделий, подвергающихся воздействию воды и малоагрессивных химикатов при различных температурах.

Применение:

- производство первого декоративного слоя ламината
- производство санитарного оборудования
- производство фасадных элементов
- производство деталей кузова
- производство лодок

Правильное нанесение является ключевым фактором получения привлекательного и высококачественного продукта в итоге. Гелькоут наносится для предания изделию необходимого цвета и блеска. Температура всего оборудования и материалов должна быть (20-23)°С. Рекомендуемая доза пероксида 1,3-2,0 %.

www.dugalak.by

Отдел продаж ООО «ДУГАЛАК», РБ

Техническая поддержка:

Тел.: +375 17 344 08 44 ; +375 29 11 33 200
223060, Минск, д.Большое Стиклево 1А-12,
E-mail: info@dugalak.by

Тел.: +7 (4852)73-52-51
Сот.: +7 903 638 89 02, +7 962 212 37 42
E-mail: a.fomichev@dugalak.ru, d.zivkovic@dugalak.ru

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЬКОУТА ПРИ ПОСТАВКЕ

Свойства	Сорт «Для напыления»	Сорт «Для нанесения вручную»	Метод тестирования	Ед.изм.
1. Внешний вид	Легкая опалесценция, без механических примесей	Легкая опалесценция, без механических примесей	Визуальный	
2. Доля нелетучих веществ	60±2	60±2	ГОСТ Р52487 и п.4.4 ТУ	%
3. Условная вязкость по Брукфильд 23°С, Скорость 12, Шпиндель 4;	6000-8000	10000-12000	ГОСТ 25271-93	мПа*с
4. Плотность при 20°С	1,13±0,05	1,13±0,05	ГОСТ 18329 и п.4.3 ТУ	г/см ³
5. Время желатинизации*: температура 20°С 1,5%МЕКП (50%)	7-12	7-12	ГОСТ 22181 и п.4.5 ТУ	минут

*Время желатинизации может быть изменено по желанию потребителя

3. СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Металлические ведра по 20 кг.

4. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок 6 месяцев

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, исключить действие прямых солнечных лучей, при температуре до 25°С

www.dugalak.by

Отдел продаж ООО «ДУГАЛАК», РБ

Техническая поддержка:

Тел.: +375 17 344 08 44 ; +375 29 11 33 200
223060, Минск, д.Большое Стиклево 1А-12,
E-mail: info@dugalak.by

Тел.: +7 (4852)73-52-51
Сот.: +7 903 638 89 02, +7 962 212 37 42
E-mail: a.fomichev@dugalak.ru, d.zivkovic@dugalak.ru